



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

CINDUCOAT 45 Kg

DESCRIPCIÓN Y USO	Asfalto oxidado Tipo IV. Es un compuesto bituminoso formulado con las mejores fuentes de asfalto, tiene características especiales de resistencia y flexibilidad. Funciona para la impermeabilización de techos, muros y fundaciones, se utiliza sobre superficies con pendientes entre 16 % - 50 %.																
ESPECIFICACIONES	<p style="text-align: center;">Propiedades del Asfalto Oxidado Tipo IV</p> <table border="1"><thead><tr><th>Propiedades</th><th>Unidad</th><th>Especificación</th><th>Método</th></tr></thead><tbody><tr><td>Punto de Ablandamiento</td><td>°C</td><td>99-107</td><td>ASTM D-36 ASTM D-312</td></tr><tr><td>Punto de Inflamación</td><td>°C</td><td>290 (mínimo)</td><td>ASTM D-92</td></tr><tr><td>Penetración a 25°C. 100g y 10 s</td><td>dmm</td><td>6-10</td><td>ASTM D-5</td></tr></tbody></table>	Propiedades	Unidad	Especificación	Método	Punto de Ablandamiento	°C	99-107	ASTM D-36 ASTM D-312	Punto de Inflamación	°C	290 (mínimo)	ASTM D-92	Penetración a 25°C. 100g y 10 s	dmm	6-10	ASTM D-5
Propiedades	Unidad	Especificación	Método														
Punto de Ablandamiento	°C	99-107	ASTM D-36 ASTM D-312														
Punto de Inflamación	°C	290 (mínimo)	ASTM D-92														
Penetración a 25°C. 100g y 10 s	dmm	6-10	ASTM D-5														
Presentación	<ul style="list-style-type: none">Cilindros de 45 +/-1 Kg																
Rendimiento	Rinde de 1,5 – 2 Kg/m ² por capa, es decir un cilindro de 45 Kg le rinde aproximadamente 30 m ² dependiendo de la superficie y modo de empleo.																
Recomendación de Aplicación	Su aplicación es en caliente y se puede alternar con refuerzos de fibra de vidrio o polyester, la superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceite o cualquier material desprendible.																

Código: ASC-IS-002
Revisión: 01
Fecha Revisión: 17.07.24
Página: 1 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

CINDUCOAT 45 Kg

**Cilindro
ASFALTICO
SÓLIDO - OXIDADO**

**CINDU
CINDUCOAT**

- BASE ASFÁLTICA.
- CILÍNDRO DE **45kg.**
- 100% RENDIDOR.**
- RINDE 30mts2.
- IMPERMEABILIZADOR
- SÓLIDO.
- TIEMPO DE SECADO:
APROX. 4horas SEGÚN
SU ÚSO.

Código: ASC-IS-002

Revisión: 01

Fecha Revisión: 17.07.24

Página: 2 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3