



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

CINDUPRO

DESCRIPCIÓN Y USO	Pasta Profesional Cindupro. Es un producto emulsionado a base de agua, de acabado mate, diseñado para emparejar y uniformar grietas menores en frisos y mampostería en general, así como para el encamisado de superficies. La Pasta Profesional viene lista para ser aplicada sobre frisos finos de cemento y arena, paneles de yeso, dry wall o fibrocemento y sobre superficies no rústicas. Su uso está recomendado solo para superficies de ambientes interiores y sin presencia de humedad, dejándolas acondicionadas para aplicar el revestimiento final.																												
ESPECIFICACIONES	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Propiedades</th></tr><tr><th>Propiedades</th><th>Unidad</th><th>Especificación</th><th>Método</th></tr></thead><tbody><tr><td>Densidad (25 °C)</td><td>Kg/galón</td><td>5,4 - 5,6</td><td>COVENIN 737</td></tr><tr><td>Tiempo de secado (25°C)</td><td>h</td><td>Al tacto: 1 Para lijar: 3 a 4</td><td>COVENIN 690</td></tr><tr><td>Material no volátil</td><td>%/peso</td><td>Min 50</td><td>COVENIN 1429</td></tr><tr><td>Aplicación</td><td>Visual</td><td>Fácil</td><td>INTERNO</td></tr><tr><td>Acabado superficial</td><td>Adim.</td><td>Mate</td><td>INTERNO</td></tr></tbody></table>	Propiedades				Propiedades	Unidad	Especificación	Método	Densidad (25 °C)	Kg/galón	5,4 - 5,6	COVENIN 737	Tiempo de secado (25°C)	h	Al tacto: 1 Para lijar: 3 a 4	COVENIN 690	Material no volátil	%/peso	Min 50	COVENIN 1429	Aplicación	Visual	Fácil	INTERNO	Acabado superficial	Adim.	Mate	INTERNO
Propiedades																													
Propiedades	Unidad	Especificación	Método																										
Densidad (25 °C)	Kg/galón	5,4 - 5,6	COVENIN 737																										
Tiempo de secado (25°C)	h	Al tacto: 1 Para lijar: 3 a 4	COVENIN 690																										
Material no volátil	%/peso	Min 50	COVENIN 1429																										
Aplicación	Visual	Fácil	INTERNO																										
Acabado superficial	Adim.	Mate	INTERNO																										
Presentación	<ul style="list-style-type: none">Galón: 3,785 lCuñete de 4 galones: 15,14 l																												
Rendimiento Teórico	20 m ² / galón																												
Recomendación de Aplicación	<ul style="list-style-type: none">Si se trata de superficies nuevas, se recomienda aplicar un lavado previo con una solución de vinagre y agua al 10%, y luego lavar con agua limpia, dejar secar y aplicar el producto.																												

Código: ASC-RA-001
Revisión: 02
Fecha Revisión: 07.08.24
Página: 1 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

CINDUPRO

Recomendación de Aplicación

- Si se trata de reparar superficies deterioradas: eliminar los restos de pintura suelta, y cualquier otro contaminante. Si hay presencia de moho, lavar la superficie con una solución de agua y cloro, luego lavar con agua limpia dejar secar y aplicar el producto.
- Debe ser aplicado únicamente con espátula o palustra sobre superficies limpias y secas, libres de óxido, polvo, grasa, restos de pintura vieja u otros contaminantes.
- Una vez seco, lije toda la superficie empleando una lija de agua de grano medio, hasta lograr un aspecto suave y uniforme.
- No requiere dilución. Aplique tal como viene.
- Mezclar hasta homogeneizar completamente el producto en el envase antes de utilizar.
- No aplique sobre superficies húmedas o en tiempo lluvioso.
- Utilice agua para la limpieza de los utensilios de aplicación.



Código: ASC-PA-001
Revisión: 02
Fecha Revisión: 07.08.24
Página: 2 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3