



CINDU DE VENEZUELA, S.A  
Somos techos y mucho más  
RIF: J-.00026092-3

## MANTO MINERAL UNICAPA C450

<b>DESCRIPCIÓN Y USO</b>	<p><b>Manto Unicapa Mineral.</b> Membrana impermeabilizante compuesta por asfaltos modificados con cargas minerales y polímeros especiales. Posee un refuerzo de velo de fibra de vidrio que le otorgan rigidez, estabilidad, flexibilidad al producto. En la cara superior está protegido por una capa de gránulo mineral y en la cara inferior posee plástico fundible. Se utiliza en la impermeabilización de techos de concreto, metal, machihembrado, juntas de dilatación (muros y fundaciones) y terrazas.</p>																																
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4"><b>Propiedades</b></th></tr><tr><th><b>Propiedades</b></th><th><b>Unidad</b></th><th><b>Especificación</b></th><th><b>Método</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Espesor del Manto</td><td>mm</td><td>4,30 ± 0,05</td><td>COVENIN 3229</td></tr><tr><td>Largo del Manto</td><td>m</td><td>10,00 ± 0,05</td><td>COVENIN 3229</td></tr><tr><td>Ancho del Manto</td><td>m</td><td>1,00 ± 0,01</td><td>COVENIN 3229</td></tr><tr><td>Peso del Manto</td><td>Kg</td><td>51,00 ± 1,00</td><td>COVENIN 3229</td></tr><tr><td>Aplicación</td><td>Adim.</td><td>Solape 0,10 m</td><td>INTERNO</td></tr><tr><td>Rendimiento</td><td>m<sup>2</sup></td><td>9,5</td><td>INTERNO</td></tr></tbody></table>	<b>Propiedades</b>				<b>Propiedades</b>	<b>Unidad</b>	<b>Especificación</b>	<b>Método</b>	Espesor del Manto	mm	4,30 ± 0,05	COVENIN 3229	Largo del Manto	m	10,00 ± 0,05	COVENIN 3229	Ancho del Manto	m	1,00 ± 0,01	COVENIN 3229	Peso del Manto	Kg	51,00 ± 1,00	COVENIN 3229	Aplicación	Adim.	Solape 0,10 m	INTERNO	Rendimiento	m <sup>2</sup>	9,5	INTERNO
<b>Propiedades</b>																																	
<b>Propiedades</b>	<b>Unidad</b>	<b>Especificación</b>	<b>Método</b>																														
Espesor del Manto	mm	4,30 ± 0,05	COVENIN 3229																														
Largo del Manto	m	10,00 ± 0,05	COVENIN 3229																														
Ancho del Manto	m	1,00 ± 0,01	COVENIN 3229																														
Peso del Manto	Kg	51,00 ± 1,00	COVENIN 3229																														
Aplicación	Adim.	Solape 0,10 m	INTERNO																														
Rendimiento	m <sup>2</sup>	9,5	INTERNO																														
<b>Presentación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rollos de 10 metros lineales.</li></ul>																																
<b>Recomendaciones de Empleo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Aplicación en caliente:</u> Con soplete sobre superficies limpias, secas y previamente imprimadas.</li><li>• <u>Aplicación en frío:</u> Sobre superficies limpias, secas y previamente imprimadas, retirar el polietileno del manto, aplicar una capa de <b>Ekoadhesivo líquido</b> a la parte posterior del manto para luego proceder a colocarlo sobre la superficie a impermeabilizar.</li><li>• La membrana debe solaparse por lo menos 10 cm.</li><li>• Revise las juntas de dilatación, puntos de penetración de tuberías y uniones entre estructuras y losas.</li><li>• Proteja la impermeabilización con pintura para mantos Ekocolor.</li></ul>																																

Código: ASC-IM-006  
Revisión: 01  
Fecha Revisión: 17.07.24  
Página: 1 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.  
RIF.: J - 00026092 - 3



CINDU DE VENEZUELA, S.A  
*Somos techos y mucho más*  
RIF: J-.00026092-3

# MANTO MINERAL UNICAPA C450



Código: ASC-IM-006

Revisión: 01

Fecha Revisión: 17.07.24

Página: 2 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.  
RIF.: J - 00026092 - 3